

GENERAL

Peso	683 ± 65 g/m²
Ancho	1.37 m
Laca	PERMABLOK® ADVANCED VINYL PROTECTION
Longitud del rollo	30 m
Composición	PVC
Calibre	1.15 ± 0.16 mm

BASE TEXTIL

Descripción	Hi-Loft™
Peso	130 g/m² - ASTM D751
Tipo	Poliéster

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICADOS



*Para ver el documento de certificación, click en el logo de PDF
*para saber más acerca de cada certificación, [click aquí](#)

SELLOS A LOS QUE CONTRIBUÍMOS

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES



CUMPLIMIENTOS

PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la tensión - ISO 1421 M1			Elongación a ruptura - ISO 1421 M1		
N(Min.)	Urdimbre	405	%(Ave.)	Urdimbre	54
	Trama	198		Trama	116
Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-1 MB			Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
N(Min.)	Urdimbre	27	N(Min.)	Urdimbre	45
	Trama	28		Trama	28
Adhesión - ISO 2411			Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947-2		
N(Min.)	Urdimbre	26	MARTINDALE		> 300,000 Ciclos
	Trama	26			
Solidez al roce I (ISO 105-X12)			Solidez a la luz		
-----	Húmedo	4	Xenotest	ISO 105-B02 Blue Wool	Cal≥7 1,000 Horas = Pendiente
	Seco	4	Weather-Ometer	ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering	Rating/ Cal ≥4 (Pendiente)- Grey Scale - 1,000 Horas
Resistencia a bajas temperaturas					
CFFA-6a		-23 °C			

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

US:FMVSS 302	Pasa	EU/US:IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8	Pasa
US:NFPA 260 - Cover Fabric	Pasa	US:UFAC Fabric Class 1	Pasa

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

US:CAL TB 117	Pasa	DE:DIN 4102	B2
---------------	------	-------------	----

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Resistencia a las bacterias	AATCC 147	Anti Estático	ASTM D257
Soporte y recubrimiento Antimoho	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Resistencia al "Pink Stain"	ASTM E1428	Resistencia a las manchas de sulfuro	FISHER BODY TM 31-12
Antistatic	Si		

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



WARRANTY

*Terms and Conditions apply.

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscious of our impact. Designed for the long run.

SPRADLING®
For the long run