

GENERAL

Peso	665 ± 65 g/m²
Ancho	1.37 m
Tratamiento Reductor De Temperatura	
Laca	PERMABLOK ³ ADVANCED PROTECTION PLUS
Longitud del rollo	30 m
Composición	PVC
Calibre	1.10 ± 0.16 mm

BASE TEXTIL

Descripción	Jerry
Peso	120 g/m² - ISO 2286-2
Tipo	Poliéster

PERFIL SOSTENIBLE

ATRIBUTOS

Libre de Ftalatos	REACH Annex XVII, Items 51 & 52 CERTIFICADO	Protección de la piel - Sensibilización	ISO 10993-10 CERTIFICADO
Protección de la piel - Irritación	ISO 10993-23 CERTIFICADO		

CERTIFICADOS



*Para ver el documento de certificación, click en el logo de PDF

*para saber más acerca de cada certificación, [click aquí](#)

SELLOS A LOS QUE CONTRIBUÍMOS



CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES



PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la tensión - ISO 1421 M1		
N(Min.)	Urdimbre	268
	Trama	361
Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-1 MB		
N(Min.)	Urdimbre	25
	Trama	38
Adhesión - ISO 2411		
N/5cm(Min.)	Urdimbre	9.1
	Trama	20
Solidez al roce I (ISO 105-X12)		
-----	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5

Elongación a ruptura - ISO 1421 M1		
% (Ave.)	Urdimbre	109
	Trama	62
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
N(Min.)	Urdimbre	46
	Trama	56
Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947  pdf - Certificate		
MARTINDALE		> 100,000 Cycles
Solidez a la luz  pdf - Certificate		
Xenotest	ISO 105-B02 Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Passes / Pasa
Weather-Ometer	ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering	Rating/Cal ≥ 4 (Passes) - Grey Scale - 1,000 Hours

PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a bajas temperaturas [pdf - Certificate](#)

CFFA-6a	-29 °C
---------	--------

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

US: FMVSS 302	Pass	US: NFPA 260 - Cover Fabric	Pass
US: UFAC Fabric Class 1	Pass	US: CAL TB 117	Pass
EU: EN 1021 Part 1 & 2	Pass	DE: DIN 4102	B2
EU/US: IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8	Pass		

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Resistencia a las bacterias	AATCC 147	Anti Estático	ASTM D257 Certificado
Soporte y recubrimiento Antimoho	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Resistencia al "Pink Stain"	ASTM E1428 Certificado	Resistencia a las manchas de sulfuro	FISHER BODY TM 31-12 Certificado
Tratamiento Reductor De Temperatura	ASTM D4803 Certificado	Antistatic	Si
MED	Si	UKCA	Si

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



2923/2025



8512/2025

Garantía

* Aplican términos y condiciones

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor. Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscious of our impact. Designed for the long run.

SPRADLING®
For the long run

