

GENERAL

Peso	545 ± 10% g/m ²
Ancho	1.37 m
Laca	PERMABLOK® ADVANCED VINYL PROTECTION PLUS+
Longitud del rollo	27.4 m
Composición	PVC
Calibre	1.12 ± 10% mm

BASE TEXTIL

Descripción	Ultra Loft Polyester
Peso	125 None - None
Tipo	Poliester

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICADOS

*Para ver el documento de certificación, click en el logo de PDF
 *para saber más acerca de cada certificación, [click aquí](#)

SELLOS A LOS QUE CONTRIBUÍMOS



CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES



CUMPLIMIENTOS



PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la tensión - ASTM D751 / CFFA-17		
Lbf(Min.)	Urdimbre	99
	Trama	79
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751 / CFFA-16b		
Lbf(Min.)	Urdimbre	7.7
	Trama	6.5
Adhesión - ASTM D751 / CFFA-3		
Lbf/In(Min.)	Urdimbre	3.3
	Trama	3.3
Solidez al roce I (CFFA - 7)		
-----	Húmedo	4
	Seco	4
Solidez a la luz		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Pending
Blocking Test		
CFFA-4	No.1 - No Blocking ; No Adhesion	

Elongación a ruptura - ASTM D751 / CFFA-17		
% (Ave.)	Urdimbre	88
	Trama	135
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Lbf(Min.)	Urdimbre	12
	Trama	8.8
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157 / CFFA-1a		
WYZENBEEK	50.000 Cycles	4.0
Resistencia a la flexión - ASTM D2097 / CFFA-10		
cycles	Urdimbre	30.000 = Pass
	Trama	30.000 = Pass
Resistencia a bajas temperaturas		
CFFA-6a	-10°F	

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

US: CAL TB 117	Pass	US: FMVSS 302	Pass
US: UFAC Fabric Class 1	Pass	US: NFPA 260 - Cover Fabric	Pass
EU/US: IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8	Pass		

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Anti Estático	ASTM D257
---------------	-----------

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



Garantía

* Aplican términos y condiciones

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor. Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscious of our impact. Designed for the long run.

SPRADLING®
For the long run